

4tecx® Randsealer

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4024000600	Wit	750 gram	Bus	6 stuks	8715883041294

Product omschrijving

Speciaal ontwikkeld voor het afdichten van onbehandeld plaatmateriaal. Een gebruiksklaar 1-component systeem met een hoog afdichtend vermogen, zeer korte verwerkings- en droogtijden en toepasbaar in combinatie met de meest voorkomende laksystemen. Vanwege de lage viscositeit heeft 4tecx Randsealer een zeer goed indringend vermogen in het hout, geeft een goede bescherming tegen zwellen, delamineren, houtrot en laat daarbij het hout "ademen". De levensduur van plaatmateriaal wordt hierdoor aanzienlijk verlengd.

Voordelen
• Het alternatief voor zowel 1- als 2-componenten PVAc systemen, PU-systemen en epoxy systemen. • Onderzocht en uitstekend bevonden door Stichting Hout Research (SHR) en Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) volgens BRL 08-01 (SKH publicatie 04-01 'Beoordelingsgrondslag voor afdichtingmiddelen voor de timmerindustrie') • Hoog waterafdichtend vermogen • 1-component • Uitstekend overschilderbaar met de meest voorkomende laksystemen • Aanbrengen met roller, kwast of spuitinstallatie • Na 45 minuten stof droog

Toepassing

Voor het afdichten van de (zaag-) zijden van plaatmateriaal zoals watervaste(garantie-) multiplex, triplex, betontriplex, alsmede prefab dakbeschot en boeiboorden. Door de lage viscositeit is deze sealer tevens verspuikbaar. In geval van zaagwerkzaamheden op de bouwplaats wordt houtsealer aanbevolen in verband met het verwerkingsgemak door de hogere viscositeit.

TECHNICAL DATASHEET

4tec^x® Randsealer

Samenstelling en eigenschappen	
Basis	: kunstharsen
Vaste stofgehalte	: ca. 44% bij wit ca. 38% bij transparant
Soortelijk gewicht (20°C)	: ca. 1 g/cm ³
Viscositeit	: ca. 3000 mPa.s.
pH waarde 25°C	: 8,5
Min. verwerkingstemperatuur (MFFT)	: 8°C
Kleur	: wit en transparant
Geur	: reukloos
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: -30°C tot +75°C
Vochtbestendigheid	: uitstekend
Droogtijd	: na ca. 45 minuten 2e laag sealer aanbrengen
Schuurbaar	: na min. 48 uur
Verbruik	: ca. 5 g/m ² per laag, bij een plaatdikte van 12 mm (afhankelijk van het materiaal kan dit variëren)

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond moet schoon, droog en vrij van vet, olie, was en (schuur-) stoffen zijn. Voor gebruik goed schudden of roeren en gelijkmatig aanbrengen met kwast, roller of spuitapparaat. Rechte kanten bij voorkeur breken om uniforme laagdikte aan te kunnen brengen. Ca. 5 g/m² per laag aanbrengen. Een droogtijd van ca. 45 min. aanhouden tussen de 1e en 2e laag randsealer. De droogtijd wordt beïnvloed door temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, laagdikte en porositeit van het hout. Reinigen gereedschap: met water. Natte verfresten direct verwijderen met een natte doek, uitgeharde verfresten kunnen mechanisch verwijderd worden.

Voorbehandeling: Ondergrond moet schoon, droog en vrij van vet, olie, was en (schuur-) stoffen zijn.

Opmerking: Indien aflakken gewenst, na ca. 4 uur randsealer laag licht opschuren en primer/grondlak aanbrengen. Droogtijd en verfadvies van de primer/ grondlak aanhouden.

Houdbaarheid

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

Waarborg & Garantie

4tec^x garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.