

TECHNICAL DATASHEET**4tecx[®] Constructielijm Liquid C90**

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4024000205	Transparant bruin	750 gram	Flacon	6 stuks	8715883041096

Product omschrijving

Gebruiksklare, blanke en vloeibare constructielijm voor interieur- en exterieurtoepassingen.

Voordelen
<ul style="list-style-type: none">• Watervast volgens de NEN-EN 204 norm D4• KOMO gecertificeerd (certificaat 33196)• Hoge temperatuurbestendigheid

Toepassing

4tecx Constructielijm Liquid C90 is geschikt voor houtconstructie-verbindingen. Bijvoorbeeld deuren, gevelbetimmering, botenbouw e.d. Tevens geschikt voor verlijmingen van sandwichpanelen uit PU hardschuim met triplex of HPL, hout op rubber, beton, metalen en diverse kunststoffen. Ook voor reparaties van diverse lijmverbindingen.

4tecx[®] Constructielijm Liquid C90

Samenstelling en eigenschappen	
Basis	: Polyurethaan
Vaste stofgehalte	: 99% - 100%
Soortelijk gewicht (20°C)	: ca. 1,1 g/cm ³
Viscositeit	: ca. 5000 mPa.s.
Min. verwerkingstemperatuur (MFFT)	: +5°C
Kleur	: wit en transparant
Geur	: reukloos
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: -30°C tot +120°C
Vochtbestendigheid	: volgens NEN-EN 204 D4
Open tijd	: ca. 30 minuten
Klemtijd	: ca. 90 minuten
Afschuifsterkte	: 140 kg/cm ²
Verbruik	: ca. 180 - 220 g/m ²

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

Gebruiksaanwijzing

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Werkstukken onder gelijkmatige druk (ca 1-6 kg/cm²) persen of klemmen. Bij sterk poreuze ondergronden zoals spaanplaat adviseren wij een gelijkmatige persdruk van max. 2 kg/cm².

DELEN BINNEN 30 MINUTEN SAMENVOEGEN EN CA. 90 MINUTEN KLEMMEN (LIJMKLEM). LET OP: BIJ HOGERE LUCHTVOCHTIGHEID EN/ OF TEMPERATUUR KAN DE OPEN TIJD NOG KORTER ZIJN!

Natte lijmresten direct verwijderen met verdunning, uitgeharde lijmresten kunnen mechanisch verwijderd worden.

Opmerking: Bij niet poreuze materialen de oppervlakken bevochtigen. Het gebruik van handschoenen is aan te raden, de lijm is moeilijk te verwijderen van de huid.

Houdbaarheid

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

Waarborg & Garantie

4tecx garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.